

MASTER ACRYLAX GP-6400

Aditivo adhesivo para concreto

MASTER ACRYLAX GP-6400 es un aditivo acrílico no reemulsificable, formulado con aditivos elastómeros para mejorar las propiedades del concreto y mortero, tales como adherencia, flexión y durabilidad.

USOS

Se puede utilizar en morteros para reparación de repellos, paredes, aplicación en pisos de terrazas y azoteas con resistencia a desgastes e impactos, bordes de muros, peldaños, etc., nivelación y afinado de pisos. Puede usarse en lechadas para morteros de nivelación.

VENTAJAS

- Incrementa las resistencias a la compresión, impacto, desgaste, flexión y adherencia de concreto y mortero.
- Mayor cohesión interna para aplicaciones interiores y exteriores.
- Reduce la tendencia a disecación prematura mejorando el curado.
- Incremento en la resistencia en la flexión.
- Mejora la impermeabilidad de los morteros.
- Minimiza el fisuramiento.

MODO DE EMPLEO

La superficie debe de estar limpia, exenta de contaminantes tales como polvo, pintura, aceites y de partículas mal adheridas. La base debe encontrarse húmeda, pero sin acumulación de agua superficial.

El **MASTER ACRYLAX GP-6400** debe agitarse antes de usar, y puede aplicarse en lechada o en preparación de mortero.

LECHADA - Añada una parte de **MASTER ACRYLAX GP-6400** y dos partes de agua. Separadamente mezcle 6 partes de arena fina y 6 partes de cemento, y añada lentamente la solución, revolviendo hasta obtener una consistencia cremosa.

La lechada debe aplicarse con brocha o proyectarse formando una capa de aproximadamente 2 mm de espesor, sobre la cual se aplica el mortero antes de transcurridos los 10 minutos.

MORTERO – **MASTER ACRYLAX GP-6400** se adiciona al agua de amasado diluido en las siguientes proporciones:

- Para morteros de nivelación **MASTER ACRYLAX GP-6400** : agua (1:1).
- Para recubrimientos en paredes pisos y columnas hasta 1.0 cm de espesor (1:2).
- Para recubrimientos en paredes pisos y columnas mayores a 1.0 cm (1:3).

El amasado, aplicación y curado debe efectuarse siguiendo los procedimientos habituales.

PRESENTACION

Tanque 55 galones

PRECAUCIONES

Use protección necesaria, este producto puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. En caso de contacto directo, utilice agua potable para lavar. Consulte a su médico de ser necesario.

www.solconsa.net

e-mail: info@solconsa.net

Teléfono: 390-7975 • Fax: 390-7976

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A.

