

MASTER FACHADA



Mortero premezclado para REPELLAR MUROS EXPUESTOS A LA INTEMPERIE

El **MASTER FACHADA** de **PROFESSIONAL CONCRETE SOLUTIONS (PCS)** es un mortero a base de cemento, de fácil uso, contiene arena continental seleccionada, tamizada y compensada, fibras naturales y agente hidrofugante que hacen de este producto un repello mejorado de alta calidad.

USOS

Se aplica directamente, de forma manual o proyectada sobre superficies externas de bloques, ladrillos, paredes de concreto, láminas de base cementicia, muros estructurales (shear walls), paneles de EME2, expuestas permanentemente a la intemperie.

VENTAJAS

- Fórmula homogénea en proporciones dosificadas que brinda como resultado superficies integrales con las mismas características físicas de principio a fin.
- La fórmula única permite aplicación manual y proyectable.
- Su contenido de fibras reduce en un 98% las rajaduras típicas de las mezclas preparadas artesanalmente.
- Contiene aditivos que superan la impermeabilidad del repello tradicional.
- Listo para usar, solo agregue agua.
- Contribuye a minimizar las áreas de almacenamiento, mezclado y preparación.
- Se puede usar en superficies interiores y exteriores, inclusive permanentemente expuestas a la intemperie.
- Debido a su consistencia pastosa se mantiene adherido a superficies verticales, reduciendo los desprendimientos de mezcla a menos del 3%.
- Disminuye el manejo, tiempo de preparación y desperdicios. Fácil de usar, resistente y económico.
- Su prolongado tiempo en el fraguado le permite aplicaciones en áreas extensas, permitiéndole darle acabado sin que se pierda el material.

MODO DE EMPLEO

1. La superficie debe de estar limpia de contaminantes tales como pintura, aceites y ceras.
2. Humedecer las superficies antes de aplicar el **MASTER FACHADA**
3. Añadir **MASTER FACHADA** al agua limpia en una proporción de 6.5 litros de agua por cada bolsa de 88 libras, para un contenido de agua de 13%.
4. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea.

5. Dejar reposar 5 minutos una vez mezclado

6. Volver a mezclar vigorosamente antes de usarlo.

8. Para obtener un mejor resultado recomendamos aplicar un preparador de superficie, (bonding agent o primer) como el **MASTER WALLCRETE**, en especial si la aplicación es sobre muros estructurales (shear walls).

PRESENTACION

Bolsa de 88 libras (40 kilos).

RENDIMIENTO

El **MASTER FACHADA** en presentación de bolsa 88 libras rinde aproximadamente 2.34 metros cuadrados con en un espesor promedio de 1 cm. Los resultados pueden variar de acuerdo a las condiciones de la superficie y la destreza del instalador.

RECOMENDACIONES

1. No prepare más mezcla de la que pueda aplicar en los próximos 45 minutos.
2. Se recomienda aplicarlo en una primera capa hasta 1.5 cm de espesor.
3. Evite el contacto con agua durante las primeras 5 horas después de aplicado.
4. Cure el repello con abundante agua 24 horas después de aplicarlo y durante los próximos 3 días.

ALMACENAMIENTO

Se recomienda mantenerlo en un lugar fresco, seco y bajo techo, sin exposición directa o indirecta a la humedad, durante un período máximo de 5 meses.

DATOS TECNICOS

Resistencia máxima según la norma a la compresión ASTM C - 109

3 días: 134.5 kg/cm² (1,913 psi)

7 días: 177.4 kg/cm² (2,523 psi)

28 días: 185.6 kg/cm² (2,639 psi)

PRECAUCION

Por su contenido cementicio, este producto puede producir irritación en ojos, piel y vías respiratorias. En caso de irritación, utilice agua para lavar. Consulte a su médico.

AYUDAMOS A CONSTRUIR!!!



www.solconsa.net

e-mail: info@solconsa.net

Teléfono: 390-7975 • Telefax: 390-7976

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A.

